

## NÉOPRÈNE Noir Réf. : N9581



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Réf. N9581P1: Insertion: 1 pli

**CR - SBR**, Noir. Caoutchouc standard pour sollicitations mécaniques moyennes. Moyenne résistance aux intempéries.

**Aspect:** 2 faces lisses - talquées

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
65 +/- 5 Shore A	-30 +70 °C	1,40 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	6 N/mm <sup>2</sup>	200 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non	Non	Non	Moyenne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20	25	30	40	LONGUEURS (m)	Ep.1 à 2	Ep. 3 à 10	Ep. 12 à 40
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1	± 1,25	± 1,5	± 2		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2						ISO 3302 ST2						

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

06/23