

NEOPRENE Noir HC

Réf. : 1009HC



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	15	20
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----

CR - SBR Noir, Caoutchouc standard pour sollicitations moyennes.

Aspect : 2 faces lisses

Normes : —

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
65 +/- 8 Shore A	-30 +70 °C	1,40 +/- 8 g/cm ³	6 N/mm ²	200 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non	Non	Non	Moyenne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 12	Ep. 15 à 20
	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,8	± 1,0	± 1,2		10 mètres +/- 8%	5 mètres +/- 8%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2						ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 ou 1500 mm +/- 5%
---------	------------------------